Polyneon Green Bobbin

Zuletzt aktualisiert: 10.2025

Artikelbeschreibung	Bobbin Untergarn	
Materialzusammensetzung	100% polyester [filament; recycled]	
Feinheit	dtex 80 x 2 / den 80 x 2	
Aufmachung	7500 m cone	
Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)		
Waschechtheit (bei 95 °C)	DIN EN ISO 105-C06/M & S C4A	4 – 5
Wasserechtheit (feucht für 4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 – 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3 – 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 – 5
Hypochlorit-Bleichechtheit	DIN EN ISO 105-N01	4 – 5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen	Part 1: Prüfung mit Speichelsimulanz DIN 53160-1	4 – 5
	Part 2: : Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2	4 – 5
Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (schlechteste) bis 5 (sehr gut)		
Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	6
Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.		
Mechanisch-technologische Werte		
Reißkraft (Höchstzugkraft)	DIN EN ISO 2062	ca. 1015 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 21 %
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	1 - 2 %

Pflegehinweise

△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30 °C - max. 30 min.

Zertifikate

OEKO TEX® STANDARD 100 21.0.57435 Hohenstein

OEKO-TEX® STANDARD 100
Anhang 6, Produktklasse I (Produkte für Babys und Kleinkinder)

Global Recycled Standard ©TextileExchange

100 % recyceltes GRS-Polyester Zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, Lizenznummer 240979 Erfahren Sie mehr unter TextileExchange.org/Standards

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und technischen Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG
Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 - 51 04 00
Email: service@madeira.com
www.madeira.com