

MADEIRA

Technisches Datenblatt

01.2024

Polyneon Green Bobbin

Artikelbeschreibung	Untergarn
Materialzusammensetzung	100% Polyester [Filament]
Feinheit	80 dtex x 2 / 75 den x 2
Aufmachung	7.500 m Kone

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 95 °C)	DIN EN ISO 105-C04/M & S C4A	4 - 5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 - 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassen weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	3 - 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 - 5
Hypochlorit-Bleichechtheit	DIN EN ISO 105-N01	4 - 5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen	Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-1	4 - 5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen	Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2	4 - 5

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	6
Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.		

Mechanisch-technologische Werte

Reißkraft (Höchstzugkraft in Zentnewton)	DIN EN ISO 2062	ca. 1015 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 21 %
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	1 - 2 %

Pflegekennzeichnung



△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30 °C - max. 30 min

Zertifizierung



**STANDARD
100**
21.0.57435
Hohenstein HTTI



100% GRS recyceltes Polyester
Zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, Lizenznummer 240979
Erfahren Sie mehr unter TextileExchange.org/Standards

OEKO-TEX® STANDARD 100, Anhang 6 Produktklasse I

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00
E-Mail: service@madeira.de

MADEIRA