CR Metallic No. 40

Zuletzt aktualisiert: 10.2025

Artikelbeschreibung	Metallisiertes Maschinenstickgarn	
Materialzusammensetzung	68% Polyester; 32% metallisiertes Polyester	
Feinheit	dtex 230 / den 210	
Aufmachung	2500 m Garnkone	
Empfohlene Nadelgröße	65/9 – 75/11	
Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)		
Waschechtheit (bei 95 °C)	DIN EN ISO 105-C06/M & S C4A	3 – 4
Wasserechtheit (feucht für 4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 – 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	4
Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3 – 4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4 – 5
Hypochlorit-Bleichechtheit	DIN EN ISO 105-N01	4 – 5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen	Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz DIN 53160-1	4 – 5
	Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2	4 – 5
Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (schlechteste) bis 5 (sehr gut)		
Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	4 – 5
Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.		
Mechanisch-technologische Werte		
Reißkraft (Höchstzugkraft)	DIN EN ISO 2062	ca. 680 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 25 %
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	1 %
Besonderer Hinweis zur Oxidation:	Alle Farben in dieser Qualität sind oxidationsbeständig	
Pflegehinweise		
	Alle Farben sind bei 95°C waschbar, mit Ausnahme derjenigen, die in der Farbkate mit ★ gekennzeichnet sind, sind bei 60°C waschbar.	
Zertifikate		

OEKO-TEX® STANDARD 100
Anhang 4, Produktklasse I (Produkte für Babys und Kleinkinder)

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und technischen Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG
Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg
Tel.: +49 (0) 761 - 51 04 00
E-Mail: service@madeira.com
www.madeira.com