

MADEIRA

Technisches Datenblatt

05.09.2019

FROSTED MATT No. 40

Artikelbeschreibung	Mattes Maschinenstickgarn
Materialzusammensetzung	96% Polyester; 4% Keramik
Feinheit	90 dtex x 2 / 80 den x 2
Aufmachung	2500m Kone / 1000m Spule
Nadelempfehlung	60/8 – 75/11

Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 60°C)	DIN EN ISO 105-C03/M & S C4A	4-5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37°C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4-5
Reibechtheit trocken (10x Reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	4
Reibechtheit nass (10x Reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	3-4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4-5
Hypochlorit-Bleichechtheit	DIN EN ISO 105-N01/M & S C10A	4-5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen Teil 1: Prüfung mit Speichelsimulanz DIN 53160-1		4-5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen Teil 2: Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2		4-5

Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02 (fluoreszierende Farben ausgenommen)	6-8
--	--	-----

Mechanisch-Technologische Werte

Reißkraft (mittlere Höchstzugkraft in cN)	DIN EN ISO 2062	ca. 650cN
Dehnung (mittlere Höchstzugkraftdehnung in %)	DIN EN ISO 2062	ca. 28%
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	< 1 %

Pflegekennzeichnung



△ max. 20g/l active chlorine- max. 30°C - max. 30 min

Farbkartennummer

111

Öko-Tex



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.