

Supertwist No. 30

Zuletzt aktualisiert: 10.2025

Artikelbeschreibung	Maschinenstickgarn
Materialzusammensetzung	70% Polyamid; 30% metallisiertes Polyester
Feinheit	ca. dtex 180 / den 160
Aufmachung	5000 m Kone; 1000 m Spule Opalfarben 20 g (ca. 900 m) Spule
Empfohlene Nadelgröße	90/14 SAN8 80/12 (für feine Stoffe: dünne Nadel mit großem Öhr)

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 60 °C)	DIN EN ISO 105-C06/M & S C4A	4 – 5
Wasserechtheit (feucht für 4 Stunden bei 37 °C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4 – 5
Reibechtheit trocken (10 x reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3

Aufgrund der verwendeten Färbechemikalien kann diese Bewertung nicht für alle Farben erreicht werden.

Reibechtheit nass (10 x reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12 / M & S C8	3
--	-------------------------------	---

Aufgrund der verwendeten Färbechemikalien kann diese Bewertung nicht für alle Farben erreicht werden.

Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4
-------------------------------	--------------------	---

Echtheitsbewertungen | Skala von 1 (schlechteste) bis 5 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.)	DIN EN ISO 105-B02	3 – 4
--	--------------------	-------

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-technologische Werte

Reißkraft (Höchstzugkraft)	DIN EN ISO 2062	ca. 480 cN
Höchstzugkraft-Dehnung	DIN EN ISO 2062	ca. 30 %
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	1 %
Besondere Hinweise zur Oxidation	Alle Farben sind gegenüber Oxidation beständig.	

Pflegehinweise



Zertifikate



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein

OEKO-TEX® STANDARD 100
Anhang 4, Produktklasse II (Produkte mit direktem Hautkontakt)

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und technischen Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

Garne | Stabilisatoren | Zubehör



MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG
Zinkmattenstraße 38, D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 - 51 04 00
Email: service@madeira.com

www.madeira.com